

ARENISCA ALCAÑIZ

FICHA TECNICA



ENSAYOS TÉCNICOS

RESULTADOS

Absorción de agua por capilaridad	260,29 g/ cm ³
Densidad aparente	2047 Kg/m ³
Resistencia a la compresión	20 Mpa
Porosidad abierta	23,9 %
Disminución de la resistencia a la heladicidad	sin defectos tras 48 ciclos
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada	2,7 N/mm ²
Resistencia al desgaste por abrasión	3,4 mm
Resistencia a la flexión a momento constante	2 Mpa
Resistencia al impacto	36 cm

PIEDRAS NATURALES BAIGORRI, S.L.