ARENISCA FLORESTA

FICHA TECNICA

ENSAYOS TÉCNICOS	*RESULTADOS*
Resistencia al desgaste por abrasión	2,8 mm
Absorción de agua por capilaridad	24,53 g/ cm^3
Densidad aparente	2413 Kg/m^3
Resistencia a la compresión	104Mpa
Porosidad abierta	12,9 %
Disminución de la resistencia a la heladicidad	sin defectos tras 48 ciclos
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada	6,1N/mm2
Resistencia a la flexión a momento constante	4,5 Pa
Resistencia al impacto	45 cm
Carga de rotura para anclaje de diam. 6 mm:	1741 N

PIEDRAS NATURALES BAIGORRI, S.L.

Camino de Lerin S/N 31250 Oteiza de la Solana (Navarra) Telf: 948543264 Fax 948543343 www.piedrasnaturalesbaigorri.com